

JZ-K1 活性氧化铝

简要描述：

本品白色球状多孔性颗粒，粒度均匀，表面光滑，机械强大，吸湿性强，吸水后不胀不裂保持原状。

应用领域：

1. 制氧工业、纺织工业、电子行业气体干燥，自动化仪表的干燥；
2. 化肥、石油化工等行业作干燥剂、净化剂；
3. PSA 干燥吸附剂

规格参数：

指 标	单 位	JZ-K1							
直径	mm	0.4-1.2	1.0-1.6	2-3	3-4	3-5	4-6	5-7	6-8
堆比重	≥g/ml	0.75	0.75	0.7	0.7	0.68	0.68	0.66	0.66
比表面	≥m ² /g	300	300	300	300	300	280	280	280
孔容	≥ml/g	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
抗压强度	≥N/颗	/	25	70	100	150	160	170	180
灼烧减量	≤%	8	8	8	8	8	8	8	8
磨耗率	≤%	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
静态水吸附	≥%	17	17	17	17	17	16.5	16	15.5

标准包装：

25kg 编织袋包装
150kg 密封铁桶

注意事项：

本产品易吸潮，不宜直接暴露在空气中，贮存时应放置在干燥处。

