

## JZ-K2活性氧化铝

### 简要描述：

JZ-K2 活性氧化铝与传统的活性氧化铝相比较，比表面积高出 20%以上，在同等的环境中检测得知其吸附水容量以及老化程度都要优于其它同类型活性氧化铝。

### 应用领域：

JZ-K2 复合活性氧化铝产品专用于空气干燥和净化行业。

### 规格参数：

指 标	单 位	JZ-K2	
直径	mm	3-5	4-6
堆比重	≥g/ml	0.68	0.67
比表面	≥m <sup>2</sup> /g	360	360
孔容	≥ml/g	0.38	0.36
抗压强度	≥N/颗	110	150
静态水吸附	≥%	20.5	20
灼烧减量	≤%	8	8
磨损率	≤%	0.3	0.3

### 标准包装：

25kg 编织袋包装

150kg 密封铁桶

### 注意事项：

本产品易吸潮，不宜直接暴露在空气中，贮存时应放置在干燥处。

