

## JZ-K3 活性氧化铝

### 简要描述：

JZ-K3活性氧化铝与JZ-K1的活性氧化铝相比较，同等测试条件下，高出30%的动态吸附量，因其易脱附，易解析的特性，适合在无热吸干机及模块式吸干机中使用。

### 应用领域：

JZ-K3 活性氧化铝专用于空气干燥和净化行业。

### 规格参数：

指 标	单 位	JZ-K3
直径	mm	3-5
堆比重	≥g/ml	0.75
抗压强度	≥N/颗	150
灼烧减量	≤%	8
磨耗率	≤%	0.3

### 标准包装：

25kg 编织袋包装

150kg 密封铁桶

### 注意事项：

本产品易吸潮，不宜直接暴露在空气中，贮存时应放置在干燥处。

