

# JZ-ASG 硅胶

## 简要描述：

JZ-ASG 细孔硅胶外观呈透明或半透明玻璃状。

平均孔径：2.0-3.0nm

比表面积：650-800 m<sup>2</sup>/g

孔容：0.35-0.45 ml/g

导热系数：0.63KJ/m.Hr.°C

比热：0.92 KJ/m.Hr.

孔径：30-40 纳米

## 应用领域：

- 1-空气干燥剂和防潮剂
- 2-催化剂载体
- 3-空气分离器和变压吸附剂

## 规格参数：

指 标	单 位	球状	
粒径	Mm	2-4;3-5	
水吸附	RH=20%	≥%	10
	RH=50%	≥%	22
	RH=90%	≥%	32
加热减量	≤%	5	
粒度合格率	≥%	90	
球形颗粒合格率	≥%	85	
堆积密度	≥g/L	670	

## 标准包装：

25kg 编织袋包装

## 注意事项：

本产品易吸潮，不宜直接暴露在空气中，贮存时应放置在干燥处。

